霍尼韦尔 A-C® 1702
聚乙烯均聚物

1702

材料规格：

基本物性	测试方法	规格
硬度 -- 25℃ (77℉)	301-OR	75-120dmm
粘度 (Brookfield) -- 140℃ (284℉)	400-OR	30cps
熔滴点	401-OR	90℃ (194℉)

典型特性：

特性	指标
密度	0.88 g/cc
酸值	无

产品形态和包装：

特性	状态
产品形态	膏状
大小	880 kg/m3(55lb/ft3)

产品以白色粉末提供，基本没有杂质。采用 25 公斤装牛皮纸袋包装，以货盘的形式运输，40 袋一个货盘，净重 1000 公斤，外面采用延展包装。满载货盘大约 1.32 米长、1.54 米宽、1.39 米高（52 英寸 x 44 英寸 x 61 英寸）。

安全防范：

根据现行工业卫生规程，A-C® 聚乙烯和共聚物被视为非有害物质。请查询我们的材料安全数据表，了解安全处理的具体建议。

办事处：

霍尼韦尔
公司总部
101 Columbia Road
Morristown NJ, 07962
技术支持：+1-973-455-5382
客户服务：+1-973-455-2145
美国免费电话：
技术支持：+1-800-451-9961
客户服务：+1-888-245-4738

欧洲/中东/非洲/印度地区
霍尼韦尔欧洲 NV
专用添加剂公司
Haasrode Research Park
Grauwmeer I
B-3001 Heverlee, Belgium
电话：+32-16-391-211
传真：+32-16-391-371

亚太区
上海市浦东新区
张江高科技园区李冰路 430 号
邮编：201203
电话：+8621 2894-2000
传真：+8621 5855-3543

网站： www.ac-wax.cn

免责声明：虽然已尽量保证本材料中所有陈述和信息的准确性与可靠性，但对此不承担任何明示或隐含的保证或担保。本材料中提供的信息并不能免除用户自行执行的测试和试验的责任，并且用户须承担信息使用和所获结果的全部风险和责任。在此做出的关于材料和工艺使用的声明或建议，并不代表或担保此类使用不会侵犯专利，也不表示建议侵犯任何专利。用户不应该认为本材料中已列明了所有毒性数据和安全措施，或认为不再需要其它措施。

2008 年 1 月，美国印制

© 2007 Honeywell International Inc.
保留所有权利

ISO 9001:2000 认证

Honeywell